

Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA** серии **DTM L** являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).

Серия **DTM L** относится к линейке **Long Life** со сроком службы до 12 лет. Благодаря широкому ассортименту и высоким эксплуатационным характеристикам, рекомендованы для применения в различных системах бесперебойного питания, в том числе требовательных электрических приборов (импортных насосов и котлов систем отопления), аварийного энергоснабжения, прочих электрических устройствах.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолоконно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В
Число элементов	6
Срок службы	10-12 лет
Номинальная емкость (25°C)	
10 часовой разряд (9 А, 1,8 В/эл)	90 Ач
5 часовой разряд (15,4 А, 1,75 В/эл)	77 Ач
1 часовой разряд (53,5 А, 1,6 В/эл)	53,5 Ач
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C)	5 мОм
Саморазряд	3% емкости в месяц при 20°C


Рабочий диапазон температур

Разряд	-20~60°C
Заряд	-10~60°C
Хранение	-20~60°C
Макс.разрядный ток (25°C)	900 А (5с)
Циклический режим (2,30 - 2,35 В)	
Макс.зарядный ток	27 А
Температурная компенсация	-30 мВ/°C
Буферный режим (2,23 - 2,27 В)	
Температурная компенсация	-20 мВ/°C

Габариты


Длина, мм	305,5
Ширина, мм	168,5
Высота, мм	210,5
Полная высота, мм	215,5
Вес, кг	28,3

Сферы применения



Особенности

- ▲ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- ▲ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▲ Соответствие требованиям UL;
- ▲ Эксплуатация в любом положении;
- ▲ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- ▲ Продолжительный срок службы;
- ▲ Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- ▲ Низкий саморазряд;
- ▲ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.






Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	10мин	15мин	30мин	45мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч
1,60	207	162	92	66,5	53,5	24	16,2	9,2
1,65	195	154	89,3	65,1	52,5	23,5	16	9,15
1,70	183	145	86,4	63,6	51,3	23	15,7	9,1
1,75	170	136	83,2	62	50	22,5	15,4	9,05
1,80	155	126	80	60	48,5	21,8	15	9

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В/эл-т	10мин	15мин	30мин	45мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1,60	375	305	172	125	103	62	46,8	31,5
1,65	363	289	168	123	101	61	46	31,2
1,70	350	281	163	121	99	59,7	45,1	30,9
1,75	335	271	158	118	97	58,2	44,2	30,5
1,80	315	258	152	115	95	56,6	43,2	30

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.



Официальным представителем торговой марки DELTA является Группа компаний «Энергон».

Офисы компании «Энергон»:

Москва
+7 (495) 785 73 87
sales@energon.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 643 26 00
sales@spb.energon.ru

Новосибирск
+7 (383) 221 18 48
sales@nsk.energon.ru

Екатеринбург
+7 (343) 214 77 44
sales@ekb.energon.ru

Самара
+7 (846) 202 28 77
+7 (846) 202 28 99
sales@smr.energon.ru

Пермь
+7 (342) 257 03 94
sales@prm.energon.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 273 20 85
+7 (863) 273 20 81
sales@rnd.energon.ru



www.energon.ru